

Reflex[®] Elefantenhaut

Das authentische, robuste Spezial-Papier

202601

Wofür	Wie	Warum
<p>Bucheinband Broschüren Folder und Ordner Geschäftsberichte Geschäftsausstattung Urkunden Notizbücher Speise- und Grußkarten Verpackungen Tragetaschen Origami</p>	<p>Offsetdruck Thermo-Reliefdruck UV Trocknung Öldrucklacke UV-Lacke Dispersionslacke Prägung Bohren und Lochen Rillen, Falzen und Stanzen Binden Inkjet- und Laserdruck</p>	<p>Jeder Bogen ein Unikat Unverwechselbare Äderung Unempfindlich gegenüber Schmutz und Fett Abwischbar Kratz- und scheuerfest Hohe Reißfestigkeit</p>

Was genau

Prüfkriterien	Einheit				Normen
Flächenmasse	g/m ²	110	125	190	EN ISO 536
Dicke	µm	125	145	230	EN 20534
spez. Volumen	cm ³	1,1	1,15	1,2	DIN 53105
Oberflächen	pH	6,5	6,5	6,5	DIN53124
Glätte	Sek.	25	25	25	DIN 53107
Spez. Steifigkeit I/s	%	0,9 0,3	1,1 0,3	3,0 1,3	DIN 53121 angle 7,5°
Opazität	%	>90	>90		DIN 53416/ISO 2471



The mark of responsible forestry



DQS-Zertifiziert nach:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.
Die Produktinformation entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Wir empfehlen vor jeder erstmaligen Anwendung eigene Tests durchzuführen.

reflex-paper.com