

naturweiß

Das natürliche, authentische Etiketten-Papier für trendige und nachhaltige Marketinglösungen

202601

Wofür	Was noch	Warum
<p>Alle Nassleimanwendungen Einweg- und Mehrweggebinde Glas- und PET-Flaschen Gläser, Dosen</p> <p>Bier, Craft Beer Wein, Spiritousen Wasser Softdrinks Milchprodukte Konfitüren Babynahrung und vieles mehr</p>	<p>Verfügbarkeit: 80 g/m² 70, 90 g/m² auf Anfrage Rolle, Format</p> <p>Standardprägungen: laid vergé martelé linen hammer micro linear Sonderfarben und Prägungen auf Anfrage</p>	<p>Ungestrichenes Etikettenpapier aus Frischfaser Hohes Volumen Nass- und laugenfest</p> <p>Sehr gutes Druckverhalten: Offset, Digital, Flexo Geeignet für Lackierung und Veredelung inkl. Heißfolie und Blindprägung Hohe Etikettierungsgeschwindigkeit* Geeignet für alle gängigen Nassleim Etikettierungen Sehr gute Farbhaftung in den Waschanlagen Für SK-Weiterverarbeitung geeignet</p> <p>Vegan *Verarbeitungsempfehlungen der Leimhersteller sollten beachtet werden</p>

Was genau

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.
Die Produktinformation entspricht unserem aktuellen Wissensstand.

Prüfkriterien	Einheit	matt	laid (Wasserzeichen)	vergé (Prägung)	Toleranzen	Normen
Flächenmasse	g/m ²	80	80	80	+/-3	EN ISO 563
Dicke	µm	95	115	90	+/-10	EN 20534
Glätte Bekk	sek.	40	-	-	+/-10	DIN 53107
Feuchte	%	6,3	6,3	6,3	+/- 0,5	EN 20287
Cobb	g/m ²	12	12	12	+/-3	DIN 53132 (10 Sek.)
Opazität	%	>87	>87	>87	+/-2	DIN 53146/ISO 2471
Nassdehnung (quer)	%	2,5	2,5	2,5	+/-0,3	Fenchel
Laugenbeständigkeit	min	>20	>20	>20	minimum	DIN 16524-7
Bruchkraft nass (MD)	N	>10	>10	>9	+5/-2	DIN 53112, Teil 1
Bruchkraft trocken (MD CD)	N	70 35	50 40	70 35	+10/-5	DIN 53115, Teil 1
Weißer (Optische)	%	81	81	81	+/-2	DIN 53145-2
Weißer (CIE)	%	67	67	67	+/-2	ISO 11475 D65 10°
Rollneigung	Note	1	1	1		STLB



The mark of responsible forestry



DQS-Zertifiziert nach:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001