

extra glatt

The Paper Story

202601

Wofür	Wie	Warum
<p>Broschüren Ordner Poster Geschäftsberichte Geschäftsausstattung Kalender Mailings Grußkarten Verpackungen</p>	<p>Offsetdruck Thermo-Reliefdruck UV Trocknung Öldrucklacke UV-Lacke Dispersionslacke Prägung Bohren und Lochen Rillen, Falzen und Stanzen Inkjet- und Laserdruck</p>	<p>6 Oberflächen, 6 Farben und 6 Flächengewichte Gleichmäßige Durchsicht Pre-Print Abgepasstes Wasserzeichen bis 100 g/m<sup>2</sup> Eigene Wasserzeichen möglich Umfangreiches Sortiment an passenden Briefumschlägen Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten</p>

## Was genau

Prüfkriterien	Einheit						Normen
Flächenmasse	g/m <sup>2</sup>	90	100	120	200	300	EN ISO 536
Dicke	µm	100	110	130	225	335	EN 20534
spez. Volumen	cm <sup>3</sup> /g	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	DIN 53105
Feuchte	%	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	EN 20287
Glätte Bekk OS SS	Sek.	70	70	70	40	40	DIN 53107
Opazität	%	88	89	94			DIN 53146/ISO 2471

		diamant	brillant	weiß	natur	perlmutter	creme	
Optische Weiße	%	114,5	106,7	100,1	87,8	78	66	DIN 53145-2

Zeta erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN ISO 9706



DQS-Zertifiziert nach:  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.  
Die Produktinformation entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Wir empfehlen vor jeder erstmaligen Anwendung eigene Tests durchzuführen.

reflex-paper.com